



1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne – Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 – CPR – 0356 R3 – 0/1,4 M

EN 13139:2005
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R3 – 0/1,4 M

Mördi täitematerjal

| Omadus | Toode / toimivus |
|--|-------------------------------------|
| Terasuurus | 0 / 1,4 |
| Osakeste tihedus | 2,68 – 2,75 Mg/m³ |
| Blaine eripind | NPD |
| Peenosiste sisaldus | 0 – 30 % |
| Kahjulikud peenosised | MB_F 1,7 g/kg |
| Veesisaldus | W < 0,5 % |
| Veeimavus | < 1,0 % |
| Kloriidide sisaldus | < 0,015 % |
| Happes lahustuvad sulfaadid | AS_{0,2} |
| Üldväävlisisaldus | < 1 % |
| Külmakindlus (toorainele) | F = 0,9 % |
| Radioaktiivne kiirgus / Eriaktiivsuse indeks | I ≤ 1 |