



1504

*Nordkalk AS, Faehmanni tee 11A, Rakke, Lääne – Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 – CPR – 0356 R20 – 0/0,5 M

EN 13139:2002+AC:2004
„Mördi täitematerjalid“

Nordkalk LK R20 – 0/0,5 M

Mördi täitematerjal

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,5
Osakeste tihedus	2,68 – 2,75 Mg/m³
Blaine eripind	100 – 200 m²/kg
Peenosiste sisaldus	25 – 40 %
Kahjulikud peenosised, MB_F (g/kg)	< 3 g/kg
Veesisaldus	$W < 0,5$ %
Veeimavus	< 1,0 %
Kloriidide sisaldus	< 0,03 %
Happes lahustuvad sulfaadid	$AS_{0,2}$
Üldväävlisisaldus	< 1 %
Külmakindlus (toorainele)	$F = 0,9$ %
Radioaktiivne kiirgus / Eriaktiivsuse indeks	$I \leq 1$