



1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne – Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 – CPR – 0356 R1 – 0/0,3 E

EN 13242:2006+A1:2008
„Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauiliselt seotud täitematerjalid“

Nordkalk LK R1 – 0/0,3 E

Ehituse ja tee-ehituse täitematerjal

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,3
Osakeste tihedus	2,68 – 2,75 Mg/m³
Blaine eripind	120 – 220 m²/kg
Peenosiste sisaldus	>40 %
Kahjulikud peenosised	MB_F 1,7 g/kg
Veesisaldus	W < 0,5 %
Veeimavus	< 0,2 %
Üldväävlisisaldus	< 1 %
Külmakindlus (toorainele)	F = 0,9 %
Radioaktiivne kiirgus / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1